

ПРОФІЛАКТИКА ПРОЯВІВ НЕПЕРЕНОСИМОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ПОРОЖНИНІ РОТА

СОКОЛОВСЬКА В.М.; СТЕПАНЕНКО О.Г.; ЦВЕТКОВА Н.В.

**ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ СТОМАТОЛОГІВ-ОРТОПЕДІВ**

АКТУАЛЬНІСТЬ

ПРОБЛЕМА БІОСУМІСНОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ТКАНИНАМИ ПОРОЖНИНИ РОТА Є ДОСИТЬ АКТУАЛЬНОЮ НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ. НА ЖАЛЬ, МЕТАЛЕВІ І МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ ЗУБНІ ПРОТЕЗИ МАЮТЬ РЯД НЕДОЛІКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ДЕЯКИХ ПАЦІЄНТІВ ДО МЕТАЛЕВИХ КОМПОНЕНТІВ. ЗА ЕСТЕТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ, ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ДОВГОВІЧНІСТЮ ТА БІОСУМІСНІСТЮ, НАЙКРАЩИМИ МАТЕРІАЛАМИ У СУЧАСНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ ВВАЖАЮТЬ СУЦІЛЬНОКЕРАМІЧНІ ТА ЦИРКОНІЄВІ КОНСТРУКЦІЇ. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЗУБНИХ ПРОТЕЗАХ ДОСИТЬ ЧАСТО ПРИВОДИТЬ ДО ВИНИКНЕННЯ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ.

МЕТОЮ ДАНОЇ РОБОТИ Є ВИСВІТЛЕННЯ КЛІНІЧНОГО
ВИПАДКУ АЛЕРГІЧНОЇ РЕАКЦІЇ НА КОНСТРУКЦІЙНІ
МАТЕРІАЛИ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА
НЕГАТИВНИХ РЕАКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОВЕДЕННЯ
ПРОБ НА ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЧУТЛИВОСТІ.

ОБ'ЄКТИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

ХВОРА М, 1964 Р.Н. ЗВЕРНУЛАСЬ ЗІ СКАРГАМИ НА БІЛЬ, ПОЧЕРВОНІННЯ ТА НАБРЯК У ДІЛЯНЦІ ЯСЕН, СВЕРБІЖ, ВІДЧУТТЯ ПЕЧІЇ У ПОРОЖНИНІ РОТА.

ІЗ АНАМНЕЗУ ЗАХВОРЮВАННЯ ПАЦІЄНТКИ М., СТАЛО ВІДОМО, ЩО ДЕКІЛЬКА МІСЯЦІВ ТОМУ ЇЙ БУЛИ ВИГОТОВЛЕНІ ТА ЗАФІКСОВАНІ СУЦІЛЬНОЛИТІ МОСТОПОДІБНІ ПРОТЕЗИ ІЗ КЕРАМІЧНИМ ОБЛИЦЮВАННЯМ. ВСІ ВИЩЕПЕРЕРАХОВАНІ СКАРГИ ПАЦІЄНТКА ПОЧАЛА ПРЕД'ЯВЛЯТИ ВЖЕ НА П'ЯТИЙ ДЕНЬ ПІСЛЯ ФІКСАЦІЇ МОСТОПОДІБНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПОРОЖНИНІ РОТА.

НА ОБ'ЄКТИВНОМУ ОГЛЯДІ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІЛЯНЦІ ПРИЛЯГАННЯ МОСТОПОДІБНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВИЯВЛЕНА ДИФУЗНА ГІПЕРЕМІЯ І НАБРЯК ЯСЕН. ПІД ЧАС ПАЛЬПАЦІЇ ЯСНА РІЗКО БОЛЮЧІ, ПРИ ЗОНДУВАННІ ЛЕГКО КРОВОТОЧАТЬ.

ПІСЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ У АЛЕРГОЛОГА І ПАРАДОНТОЛОГА БУЛО ВСТАНОВЛЕНО ДІАГНОЗ «АЛЕРГІЧНА РЕАКЦІЯ НА КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ» ТА ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ВИДАЛИТИ ЗУБНІ ПРОТЕЗИ З ПОРОЖНИНИ РОТА.





ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТКИ М. РЕКОМЕНДОВАНО
ВИГОТОВИТИ СУЦІЛЬНОЛИТІ МОСТОПОДІБНІ ПРОТЕЗИ З КЕРАМІЧНИМ
ОБЛИЦЮВАННЯМ. ЩОБ У ПОДАЛЬШОМУ ЗАПОБІГТИ НЕБАЖАНИМ
АЛЕРГІЧНИМ РЕАКЦІЯМ НА КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, НАМИ БУЛО
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРОВЕСТИ ПРОБИ НА ІНДИВІДУАЛЬНУ ЧУТЛИВІСТЬ ДО
СКЛАДОВИХ МОСТОПОДІБНОГО ПРОТЕЗА ТА ФІКСАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛА. ЗА
ОСНОВУ ВЗЯЛИ МЕТОДИКУ ВИЗНАЧЕННЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТІ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ ЗУБНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ ГРИЗОДУБА Д.В.



РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТІВ НА ІНДИВІДУАЛЬНУ ЧУТЛИВІСТЬ ДО КОБАЛЬТО-ХРОМОВОГО СПЛАВУ CO-CR ALLOY FOR CERAMIC (BEGO, НІМЕЧЧИНА), КЕРАМІЧНОЇ МАСИ DUCERAM KISS (DEGUDENT, НІМЕЧЧИНА) ТА ФІКСАЦІЙНОГО СКЛОІНОМЕРНОГО ЦЕМЕНТУ ФУДЖІ-1 (ЯПОНІЯ), ЧЕРЕЗ 72 ГОДИНИ ПІСЛЯ НАНЕСЕННЯ НА ТКАНИНИ ПОРОЖНИНИ РОТА, БУЛИ НЕГАТИВНИМИ.

ПРОВЕДЕНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА СУМІСНІТЬ КОНСТРУКЦІЙНИХ І ФІКСАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДАЮТЬ НАМ ПІДСТАВУ РЕКОМЕНДУВАТИ ЇХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПРОТЕЗУВАННЯ ПАЦІЄНТКИ М.



ВИСНОВОК

НАВЕДЕНИЙ НАМИ КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ДІАГНОСТИКИ НЕПЕРЕНОСИМОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ СВІДЧИТЬ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ПРОТЕЗОНОСІЯ НА СУМІСНІСТЬ З КОНСТРУКЦІЙНИМИ ТА ФІКСАЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ.